

RECOMMANDATIONS DE PRÉPARATION DE SOL

Il est recommandé d'appliquer entre 1,2 et 1,5 l/m² de lignosulfonate d'ammonium. Cependant, si on le désire, on peut varier le taux selon les conditions de la route, la qualité du gravier, la compaction, la densité de la circulation et les applications précédentes.

PRÉPARATION DE LA ROUTE

La route doit être fraîchement scarifiée et nivelée pour lui donner la forme appropriée. Toutes les matières non tassées doivent être enlevées de la surface de la route afin d'obtenir une bonne pénétration de l'abat-poussière BOURGET qui en retour donnera une surface lisse.